

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SCMM-94-91/2010-OZT III

Vybavuje/
Ing. Peter Klička / 0960 333 252

Vec

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás touto cestou osloviť a požiadať o zaslanie cenovej ponuky na dodávku tovaru pre potreby OS SR podľa nasledujúcej špecifikácie :

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodávku tovarov a s tým súvisiacich činností

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov : Ministerstvo obrany SR, Spoločné centrum materiálového manažmentu (VÚ 3623)
Sídlo : Legionárska 5, 911 01 Trenčín
IČO : 30 845 572
Kontaktná osoba : Ing. Peter Klička
Telefón : 0960 / 333 252
Fax : 0960 / 333 411
E-mail : peter.klicka@mil.sk

2. Typ zmluvy

Kúpna zmluva

3. Miesto dodania tovarov

Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostolány.

4. Druh a množstvo tovaru - Antikorózne oleje

4.1 Viacúčelový antikorózný hydrofóbny prostriedok - multifunkčný sprej WD-40.

Predpokladané množstvo cca 1500 ks balení (*môže byť upravené v závislosti od predloženej ponuky a aktuálnych potrieb a finančných možností verejného obstarávateľa*). Požadované balenie : sprej s obsahom cca 400 ml. Požadovaný rok výroby tovaru : 2010, resp. III alebo IV Q/2009. Súčasťou dodávky musí byť karta (*list*) bezpečnostných údajov produktu (*v súlade so zákonom č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a prípravkoch a smernicou č.*

91/155/EEC) v slovenskom a anglickom jazyku a analýzny list resp. certifikát zhody výstupnej kontroly predávajúceho.

Predávajúci do 10 dní od podpísania zmluvy požiada ÚOŠKŠOK o pridelenie NCAGE – kódu výrobcu a predávajúceho (dodávateľa.)

Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu Odboru kodifikácie ÚOŠKŠOK informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa opakovane dodávaných výrobkov, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných dodávateľom od svojich dodávateľov.

4.2 Konzervačný olej 2a (OK-2a) – antikorózný olej KONKOR 101. Predpokladané množstvo cca 1000 ks balení (*môže byť upravené v závislosti od predloženej ponuky a aktuálnych potrieb a finančných možností verejného obstarávateľa*). Požadované balenie : sprej s obsahom cca 400 ml. Požadovaný rok výroby tovaru : 2010, resp. III alebo IV Q/2009. Súčasťou dodávky musí byť karta (*list*) bezpečnostných údajov produktu (*v súlade so zákonom č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a prípravkoch a smernicou č. 91/155/EEC*) v slovenskom a anglickom jazyku a analýzny list resp. certifikát zhody výstupnej kontroly predávajúceho.

Dodávka návrhu kodifikačných údajov na dodávaný výrobok nezaraďený do kodifikačného systému SR podliehajúce kodifikácii podľa: § 13 zákona č.11/2004 Z.z., § 1 a 2 vyhlášky č. 570/2004 MO SR opisnou metódou podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a SOŠ ACodP-1 - Príručka NATO o kodifikácii. Dodávateľ do 10 dní od podpísania zmluvy požiada Odbor kodifikácie ÚOŠKŠOK o pridelenie NCAGE – kódu výrobcu a dodávateľa.

5. Rozsah ponuky

Ponuka môže byť predložená na jednu časť alebo na dve časti (*samostatne za každú časť*) predmetu zákazky podľa bodov 4.1 a 4.2. Ponuka musí byť spracovaná podľa vzoru uvedeného v prílohe číslo 1 a musí obsahovať konečnú jednotkovú cenu v € za 1 ks balenia s DPH (*vrátane dopravy do VÚ 1056 Zemianske Kostolany a pri časti 4.2 aj vrátane nákladov na dodanie kodifikačných údajov*).

6. Termín dodávky tovarov

II/Q 2010 a v priebehu roku 2010 podľa aktuálnych potrieb OS SR.

7. Opis predmetu zákazky

7. 1 Viacúčelový antikorózný hydrofóbny prostriedok - multifunkčný sprej WD-40

Technická špecifikácia je uvedená v prílohe číslo 2.

7. 2 Konzervačný olej 2a (OK-2a) – antikorózný olej KONKOR 101

Technická špecifikácia je uvedená v prílohe číslo 3.

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky

Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie 3. júna 2010 o 14:00 hod.

Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom : „**NEOTVÁRAŤ - Antikorózne oleje**“.

Návrhy s cenovou ponukou možno v písomnej tlačenej forme zaslať alebo doručiť na adresu :

**Spoločné centrum materiálového manažmentu (VÚ 3623)
OZT III
Legionárska 5, 911 01 Trenčín**

9. Vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie bez prítomnosti uchádzačov vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk v termíne do 25. júna 2010. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

10. Podmienky účasti

Uchádzač je povinný doložiť vo svojej ponuke fotokópiu dokladu o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu 3. jún 2010. Úspešný uchádzač bude povinný doložiť verejnému obstarávateľovi pred podpisom kúpnej zmluvy originál dokladu (alebo jeho overenú fotokópiu) o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky, nie starší ako 3 mesiace ku dňu 3. jún 2010 (pri overenej fotokópii originálu nesmie byť overovaný originál starší ako 3 mesiace ku dňu 3. jún 2010).

11. Kritérium na hodnotenie ponúk

Najnižšia cena.

12. Dôvody na zrušenie zákazky:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky výzvy,
- zmenili sa podmienky financovania na strane verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu a ani námietku.

V prípade, že úspešný uchádzač odmietne z akýchkoľvek dôvodov uzatvoriť s verejným obstarávateľom zmluvu, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa pri vyhodnotení ponúk umiestnil na nasledujúcich poradiach.

Prípadné nejasnosti je možné konzultovať na uvedených kontaktných spojeniach.

Vopred ďakujem za zaslanie cenovej ponuky.

S pozdravom

Ing. Peter Klička
VR OZT III / SCMM

Prílohy

- 1 – Formulár pre prieskum trhu - ponuka (1 strana)
- 2 – Technická špecifikácia viacúčelový antikorózný hydrofóbny prostriedok multifunkčný sprej WD-40 (4 strany)
- 3 – Technická špecifikácia konzervačný olej 2a (OK-2a) antikorózný olej KONKOR 101 (2 strany)

FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU - PONUKA

Verejný obstarávateľ : Ministerstvo obrany SR, Spoločné centrum materiálového manažmentu

Opis predmetu zákazky

1. **Viacúčelový antikorózný hydrofóbny prostriedok - multifunkčný sprej WD-40.** Predpokladané množstvo cca 1500 ks balení (môže byť upravené v závislosti od predloženej ponuky a aktuálnych potrieb a finančných možnosti verejného obstarávateľa). Požadované balenie : sprej s obsahom cca 400 ml. Požadovaný rok výroby tovaru : 2010, resp. III alebo IV Q/2009
2. **Konzervačný olej 2a (OK-2a) – antikorózný olej KONKOR 101.** Predpokladané množstvo cca 1000 ks balení (môže byť upravené v závislosti od predloženej ponuky a aktuálnych potrieb a finančných možnosti verejného obstarávateľa). Požadované balenie : sprej s obsahom cca 400 ml. Požadovaný rok výroby tovaru : 2010, resp. III alebo IV Q/2009.
Dodávka návrhu kodifikačných údajov na dodávaný výrobok nezaradený do kodifikačného systému SR podliehajúce kodifikácii podľa: § 13 zákona č.11/2004 Z.z., § 1 a 2 vyhlášky č. 570/2004 MO SR opisnou metódou podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a SOŠ ACodP-1 - Príručka NATO o kodifikácii. Dodávateľ do 10 dní od podpísania zmluvy požiadava Odbor kodifikácie ÚOŠKŠOK o pridelenie NCAGE – kódu výrobcu a dodávateľa.

Navrhovaná cena (vrátane dopravy do VÚ 1056 Zemianske Kostoľany a pri časti 4.2 aj vrátane nákladov na dodanie kodifikačných údajov) :

1. **Viacúčelový antikorózný hydrofóbny prostriedok - multifunkčný sprej WD-40**
Navrhovaná cena za balenie **vrátane DPH 19 %** : € za 1 ks balenia
Obsah navrhovaného balenia : spray ml
2. **Konzervačný olej 2a (OK-2a) – antikorózný olej KONKOR 101**
Navrhovaná cena za balenie **vrátane DPH 19 %** : € za 1 ks balenia
Obsah navrhovaného balenia : spray ml

Identifikačné údaje uchádzača / dodávateľa tovarov

Obchodné meno / názov :
Adresa / sídlo :
IČO : DIČ :
Bankové spojenie :
Zapísaný v obchodnom / živnostenskom registri :
Zastúpený :
e.mail : telefón :
V : dňa : 2010 podpis a pečiatka :

Technická špecifikácia

viacúčelový antikorózný hydrofóbny prostriedok multifunkčný sprej

WD-40

Súvisiaci Kód NATO : C-634, súvisiace normy : DEF STAN 68-10/3,4,5.

1. POUŽITIE

Viacúčelový antikorózný hydrofóbny prostriedok (produkt) je určený na ochranu kovových povrchov pred koróziou, odstraňovanie vlhkosti, uvoľňovanie skorodovaných rozoberateľných spojov a mazanie. Môže sa použiť na ošetrovanie nízkonapäťového elektrického príslušenstva do 250 V. Nesmie sa používať ako izolačný prostriedok. Aplikuje sa po pretrepaní tlakovou cirkuláciou, nástrekom, náterom alebo ponorením. Odstraňuje sa (pokiaľ je to nevyhnutné) vypláchnutím, mechanickým otieraním vhodným rozpúšťadlom (čistiaci benzín, petrolej, vojenský lieh).

2. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Produkt, používaný v OS SR je zmes ropných produktov, inhibítorov korózie a ďalších aditív v uhľovodíkovom rozpúšťadle, ktoré obsahuje menej ako 1 % m/m aromátov. Nesmie obsahovať chlórové rozpúšťadlá, nesmie negatívne pôsobiť na pryžové materiály, farebné povrchy, tkaniny ani plastické hmoty. Musí zabezpečiť použitie v rozsahu teplôt (–60 až + 140)°C.

2.1 POŽIADAVKY NA FINÁLNY PRODUKT

Produkt musí spĺňať všetky požiadavky na fyzikálno-chemické vlastnosti podľa tabuľky č.1 (a bodu 2. Základné informácie). Musí spĺňať požiadavky pre produkt s kódovým značením NATO C- 634 podľa aktuálnej špecifikácie DEF STAN 68-10/4.

3. TOXICITA

Karta (list) bezpečnostných údajov produktu musí spĺňať všetky náležitosti zákona 163/2001 Z. z. o chemických látkach a prípravkoch a smernice 91/155/EEC.

4. STABILITA PRI SKLADOVANÍ, MIEŠATEĽNOSŤ

Produkt nesmie vykazovať žiadne výrazné zmeny vzhľadu a hodnoty fyzikálno-chemických vlastností musia byť v rozsahu povolených limitov podľa tabuľky č. 1 počas skladovania.

Záručná doba na produkt (od dátumu plnenia) je požadovaná 8 rokov minimálne. Prípustné je čiastočné rozvrstvenie fázy.

5. KONTROLA KVALITY A SKÚŠANIE

Kontrola kvality a skúšanie produktu je zabezpečené podľa požiadaviek vojenskej špecifikácie pre viacúčelový antikorózný hydrofóbny prostriedok kód NATO C-634 v súlade so STANAG 3149.

5.1 VZORKOVANIE

Vzorky k skúšaniu sa musia odoberať podľa STN EN ISO 3170 alebo ASTM D 4057.

5.2 SKÚŠOBNÉ METÓDY

Skúšobné metódy sú stanovené v tabuľke č. 1. Akceptovateľné je použitie štandardných skúšobných metód STN/EN/ISO/ASTM.

5.3 KONTROLA KVALITY DODANÉHO PRODUKTU

Ak produkt nie je kvalifikovaný, výrobca - dodávateľ je povinný vykonať jeho analýzu podľa tabuľky č. 1 a spolu s produktom dodať užívateľovi príslušný protokol o skúške (certifikát) vykonaný akreditovaným (autorizovaným) laboratóriom.

Odberateľ si vyhradzuje právo pred dodaním produktu vyžiadať minimálne 1 L vzorky produktu (upresnenie podľa nakupovaného množstva) z každej šarže a vykonať analýzu určených rozhodujúcich fyzikálno-chemických vlastností podľa tabuľky č. 1 v akreditovanom vojenskom laboratóriu MSÚ log Žilina. Pri reklamacii sa na riešenie sporu využijú ustanovenia a postupy aktuálnej EN ISO 4259.

6. KODIFIKÁCIA PRODUKTU A ŠTÁTNE OVEROVANIE KVALITY

Produkt podlieha štátnemu overovaniu kvality a systému kodifikácie výrobkov a služieb podľa Zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní výrobkov a služieb na účely obrany.

Výrobca produktu vydá písomné vyhlásenie o zhode s technickými predpismi, vrátane spôsobu posudzovania zhody a na požiadanie predloží doklady o použitom postupe posudzovania zhody a vyhlásenie o zhode zástupcovi pre štátne overovanie kvality.

6.1 ZÁKLADNÁ DOKUMENTÁCIA

- a) Bezpečnostný list na produkt podľa zákona č. 163/2001 Z. z.,
- b) Protokol o skúške (certifikát) vykonaný akreditovaným (autorizovaným) laboratóriom podľa požiadaviek tabuľky č. 1

7. BALENIE A ZNAČENIE PREBERANÉHO PRODUKTU

Viacúčelový antikorózný hydrofóbny prostriedok má byť do OS SR dodávaný v originálnych plechových obaloch vo forme spreju s obsahom 400 ml, ktoré zabezpečujú bezpečnosť pri preprave i skladovaní.

8. INFORMÁCIE O PREPRAVE A DOPRAVE

Cestná ADR / Železničná RID trieda	2.1
UN číslo	1950
Správny dopravný názor	aerosols
Ďalšie informácie	obmedzené množstvo LQ2
CEFIC Pokyny pre prípad nehody pri preprave tovaru na ceste 20G5F	
More	
UN číslo	1950
Správny dopravný názor	aerosols
Trieda IMDG	2.1
Ďalšie informácie	Rozpis núdzových postupov (EmS) F-D, S-U

Tabuľka č. 1

P. Č.	FYZIKÁLNO - CHEMICKÉ VLASTNOSTI	LIMITY	SKÚŠOBNÁ NORMA	KONTROLA	
				a	b2
1.	VZHĽAD	Homogénna, čistá, jasná kvapalina bez viditeľného obsahu mechanických nečistôt	Vizuálne1	X	X
2.	PACH	Bez nepríjemného zápachu	čuchová skúška	X	X
3.	Bod vzplanutia podľa Penského – Martensa v °C, min.	45	IP 34 STN EN ISO 2719 ASTM D 93	X	X
4.	ANTI KORÓZNA OCHRANA	Najmenej 2 z 3 skúšaných povrchov bez prítomnosti korózných škvŕn	IP 178 Metóda A	X	
5.	HYDROFÓBNE VLASTNOSTI	Roztok chloridu sodného má byť z povrchu kovu úplne odstránený	IP 178 Metóda B	X	
6.	DEEMULGAČNÉ VLASTNOSTI 60 min., separácia vrstiev vzorky, ml, minimálne	60	DSTAN 68-10 Príloha A	X	
7.	ÚČINNOSŤ PO SEPARÁCII z roztoku chloridu sodného		DSTAN 68-10 Príloha B2	X	
7.1	HYDROFÓBNE VLASTNOSTI	Roztok chloridu sodného má byť z povrchu úplne odstránený	IP 178 metóda B	X	
7.2	KORÓZNE VLASTNOSTI vodnej emulzie	Najmenej 2 z 3 skúšaných povrchov bez prítomnosti korózných škvŕn	D STAN 68-10 príloha B	X	
8.	FILMOTVORNÉ VLASTNOSTI - vzhľad po 10 min. - vzhľad a odstraniteľnosť po 72 hod. - odolnosť voči soľnému spreju a vzhľad po 30 hod na oceli	vyhovuje vyhovuje vyhovuje	D STAN 05-50 časť 23, príloha A	X	
9.	TENDENCIA TVORBY LAKOV:		D STAN 68-10 Príloha C postup A		
9.1	150°C, ODOLNOSŤ pri Odstraňovaní:				
9.1.1	VYTVORENÝ LAK mg hmoty, max.	10		X	
9.1.2	ZOSTÁVAJÚCI lak mg hmoty, max.	2		X	
9.2	TENDENCIA TVORBY LAKOV pri 250°C mg hmoty, max.	15	Príloha C postup B	X	
10.	ODOLNOSŤ proti korózii medi pod elektrickým napätím	Žiadne korózne škvŕny	D STAN 68-10 Príloha D3	X	X
11.	ELEKTRICKÁ sila	Bez elektrického prierazu, bez skratu	Príloha E	X	
12.	Obnova odolnosti povrchu po 7 dňoch, Ω, min.	1×10^{11}	Príloha F	X	

POZNÁMKA :

1. V prípade rozvrstvenia fázy produkt pred použitím dôkladne premiešať.
2. Malé kvapky na povrchu ochrannej vrstvy sú prípustné.
3. Rovnomerné stmavnutie skúšaného povrchu medi je prípustné (klasifikácia 1b).

Technická špecifikácia konzervačný olej 2a (OK-2a) antikoročný olej KONKOR 101

Konzervačný olej 2a (OK-2a)

Akostná špecifikácia : PND 23-111-80

I. Základné informácie

Konzervačný olej 2a
tóra korózie.

sú ropné oleje s prísadou inhibí-

II. Určenie

Konzervačné oleje 2a sú určené na účinnú krátkodobú konzerváciu výrobkov zo železa a jeho zliatin, za studena i pri miernom ohrievaní, všetkými konzervačnými postupmi. Pri konzervácii vnútrajška spojov a pri ochrannom balení kovových výrobkov poskytujú dlhodobú ochranu. Z konzervovaných plôch nie je potrebné tieto oleje odstraňovať pred použitím prevádzkového maziva.

III. Požiadavky na technické vlastnosti

Por.č.	Fyzikálno-chemické vlastnosti	OK-2a	Skúšobný predpis	Pozn.
1	Kinematická viskozita pri 20 °C, mm ² s ⁻¹ , v rozpätí	8-21	STN 65 6216	
2	Kinematická viskozita pri 50 °C, mm ² s ⁻¹ , v rozpätí	-	STN 65 6216	
3	Bod vzplanutia v otvorenom tégliku, °C, najmenej	110	STN 65 6212	
4	Bod tuhnutia, °C, najviac	-20	STN 65 6072	

Por.č.	Fyzikálno-chemické vlastnosti	OK-2a	Skúšobný predpis	Pozn.
5	Obsah popola, %, najviac	0,05	STN 65 6063	
6	Gramáž olejového filmu pri 20 °C, g.m ⁻² , v rozpätí	10-18	PND 23-111-80	1)
7	Výdatnosť olejového filmu pri 20 °C, m ² .kg ⁻¹ , v rozpätí	55-100	PND 23-111-80	2)
8	Skúška korózie	vyhov.	vid' pozn.	* 3)
9	Vzhľad	vyhov.	vizuálne posúdenie	4)

Poznámky:

1) Stanovenie gramáže olejového filmu:

Skúšobná doštička s otvorom na zavesenie sa dokonale vybrúsi a odmastí v čistiacom benzíne. Pripravené doštičky sa odvážia na analytických váhach s presnosťou na 0,01 g, potom sa ponoria na 3 minúty do vzorky oleja pri 20 °C, nechajú sa 30 minút odkvapkať a znova sa zväžia. Z rozdielov hmotnosti sa vypočíta gramáž olejového filmu v g.m⁻². Výsledok sa udáva ako priemerná hodnota najmenej 3 stanovení. Gramáž olejového filmu je hodnota informatívna.

2) Výdatnosť olejového filmu sa vypočíta z gramáže:

$$\text{výdatnosť (v m}^2 \cdot \text{kg}^{-1}) = \frac{1000}{\text{gramáž (v g.m}^2\text{)}}$$

Výdatnosť olejového filmu je hodnota informatívna.

3) Skúša sa podľa STN 03 8131 - metóda A (podmienky čistej kondenzácie). Výsledky skúšky musia vyhovovať požiadavkám STN 03 8205.

4) Vzhľad sa posudzuje v odmernom valci z bezfarebného skla s obsahom 100 ml. Konzervačné oleje 2a sú oleje s nízkou a strednou viskozitou. Nesmú obsahovať viditeľnú vodu a mechanické prímеси. Pri nižšej teplote sa môžu zakaliť.